



TECHNISCHES DATENBLATT

RECA S 16 DIDA Dachdichtstoff 310 ml

transparent, weiß, grau, schwarz

Artikelnummern: 0898 414, 415, 416, 417

VPE: 12

Eigenschaften:

- vielseitig anwendbar
- gute Elastizität
- haftet auf den meisten Untergründen
- UV-beständig
- alterungs- und witterungsbeständig
- sehr gute Schimmelbeständigkeit
- nässehaftend
- anstrichverträglich mit den meisten Farben
- silikonfrei
- kann auch nach der Durchtrocknung überarbeitet werden
- bitumenverträglich

Anwendungsbereich:

vorwiegend für Dicht- und Anschlussfugen, sowie Reparaturarbeiten im Dachbereich

Anwendungshinweis:

Die Kontaktstellen müssen sauber und fest sein. Fugen sind gemäß DIN 18540 mit Polyethylenschnüren zu hinterfüllen. Die Kartusche ist vor der Verarbeitung bei Raumtemperatur zu lagern. Glatte Oberflächen dürfen nass, offenporige dagegen sollten trocken sein. Bei längerer Lagerung unter Wasser können S 16 DIDA-Fugen etwas vergilben. Dies beeinträchtigt jedoch nicht die Qualität des Materials.



Bei äußerst extremen Bedingungen und einigen Kunststoffen empfehlen wir einen PRIMER als Voranstrich. Zur nachträglichen Glättung der Fugen reichlich Seifenwasser nehmen. Fugenkanten können abgeklebt werden (Klebeband sofort nach dem Verfugen bzw. Glätten entfernen).

Lagerung:

Zulässige Lagerzeit: max. 2 Jahre bei Raumtemperatur (MHD siehe Gebindekennzeichnung)

Lagertemperatur: nicht über 60 °C, nicht frostempfindlich

Technische Daten:

Chemische Basis:	Synthesekautschuk
Konsistenz:	Pastös
Charakter:	Elastisch
Farben:	Transparent, weiß, grau, schwarz
Dichte:	0,95 g/cm ³ farbig 0,93 g/cm ³ transparent
zulässige Gesamtverformung:	max. 25 %
E-Modul 100 %	0,5 N/mm ²
Durchhärtung:	durch physikalische Trocknung: mehrere mm/Tag
Volumenschwund:	ca. 20 %
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Temperaturbeständigkeit:	-25 °C bis +80 °C
Shore-A-Härte:	25+- 5
Glättzeit:	15 bis 20 Minuten

Anstrichverträglichkeit:

Mit handelsüblichen Farben und Lacken. Bei lösemittelhaltigen Anstrichen kann eine Trocknungsverzögerung auftreten: Vorversuch erforderlich.

Sicherheitsratschläge:

Entzündlich. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Dampf nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Sicherheitstext:

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben, siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt auf www.reca.co.at.



Rechtshinweise:

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes.

Stand: 2012_11_12